

PANTARHOL 100

Č. výr. 900

Tekutá jednosložková přísada do maltových směsí

Oblasti použití

PANTARHOL 100 je tekutá přísada speciálně vyvinutá pro maltové směsi, která se přidává v jedné složce. Pomocí přísady PANTARHOL 100 je možné připravovat maltu z cementu, vápna, popílku (výplňový materiál), písku a vody, kterou lze zpracovávat delší dobu.

Účinek

Přísadou PANTARHOL 100 se zpomalí tuhnutí malty a malta zvláční, výrazně se sníží riziko odměšování. Zcela nebo ve velkém měřítku se u malty zabraňuje hromadění vody. Malta drží velmi dobře na tvárnících a s maltou je rovněž možné velmi dobře zdít.

Dávkování

Doporučené dávkování 0,2 - 2,3 % hm.; odpovídá 2 - 20 ml / kg cementu.

Doporučená dávka na dobu zpracování cca 36 hod.:

25	1,2	1,4
----	-----	-----

Podle uvedených směrných hodnot k dávce je podíl vzduchových pórů cca 20 % objem.

Technické informace

Struktura	homogenní
Barva	nažloutlá
Účinné složky	sacharóza, tenzidy
Obsah pevných látek	35 ± 1,5 M.-%
Skupenství	kapalné
Hustota	1,15 ± 0,03 g/cm ³
Hodnota pH	10 ± 1
Obsah chloridu	< 0,10 M.-%
Obsah zásaditých látek jako ekvivalentu Na ₂ O	< 1,0 M.-%
Zpracovatelnost	od +1°C
Trvanlivost	cca 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale chraňte před mrazem. Chraňte před silným slunečním zářením.

Pokyny ke zpracování

PANTARHOL 100 je možné zpracovávat společně se všemi normovanými cementy, vápnem také s popílkem (výplňový materiál).

PANTARHOL 100 lze přidávat do záměsové vody a také přímo do domíchávače. Doba míchání v závodě je cca 2 minuty, v domíchávači cca 10 minut.

Přísada není ve smyslu směrnic ES, nařízení o nebezpečných látkách a předpisů o přepravě nebezpečnou látkou. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy běžné při práci s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Zvláštní upozornění

Pokud PANTARHOL 100 zmrzne, nelze jej používat. Po roztání přísadu před dalším použitím dobře promíchejte.

Zpomalující účinek se v případě intenzivního slunečního záření a vysušujícího větru zkracuje. Proto doporučujeme při delších přestávkách v práci, resp. po ukončení práce nezpracovanou maltu ve vědrech přelít tenkou vrstvou vody nebo zakrýt fólií. K zajištění dobrého zatvrdnutí malty by se měly zvláště savé tvárnice (silikátové tvárnice) také namáčet jako u každé jiné malty nebo by se měly navlhčit ve stěně.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l
Nádrž 1000 l
Volné balení v cisterně

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky podléhají v závodě výrobní kontrole.

Z důvodu neustálého zdokonalování a velkého počtu možností použití jsou naše informace nezávazné. Nepřebíráme za ně záruku. V případě problémů s aplikací Vám rádi pomůžeme.

PŘED POUŽITÍM JE NUTNO PROVÉST PRŮKAZNÍ, RESP. ÚVODNÍ ZKOUŠKY.