

ESTRICH FM-S

Č. výr. 9103

Oblasti použití

ESTRICH FM-S je přísada do stěrky, která se používá v případech, kdy se vyžaduje rychlá možnost vstupu a vysoká počáteční pevnost. Příklad přísada ESTRICH FM-S se dobře hodí i pro vyhlívané stěrky.

Účinek

Přidáním přípravku ESTRICH FM-S stěrka zvláční a lépe se zpracovává. ESTRICH FM-S současně zvyšuje schopnost stěrky zadržovat vodu. Protože ESTRICH FM-S značně snižuje spotřebu vody, je třeba přidávat vodu v nižším množství.

Dávkování

Doporučené dávkování 0,2 - 4,5% hm.; odpovídá 2 - 40 ml / kg cementu.

Doporučená dávka do tekuté stěrky:
- při počáteční konzistenci 400mm se s 1,3 l, resp. 1,5 kg / 100 kg cementu dosáhne rozlití cca 600 mm. Zvýšením dávky lze připravit stěrku, která je ještě měkčí.

Pokyny ke zpracování

ESTRICH FM-S se přidává do stěrky v míchačce. Je třeba ji promíchat tak dlouho, dokud se přísada rovnoměrně nerozmíchá a není připravena stěrka, kterou lze zpracovávat.

Přísada není ve smyslu směrnic ES, nařízení o nebezpečných látkách a předpisů o přepravě nebezpečnou látkou. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy běžné při práci s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l

Technické informace

Struktura	homogenní
Barva	tmavě hnědá
Účinné složky	naftalínsulfonát, lignínsulfonát
Skupenství	kapalné
Hustota	1,13 ± 0,03 g/cm ³
Obsah chloridu	< 0,10 M.-%
Zpracovatelnost	od +1°C
Trvanlivost	cca 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale chraňte před mrazem. Chraňte před silným slunečním zářením.

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky podléhají v závodě výrobní kontrole. Z důvodu neustálého zdokonalování a velkého počtu možností použití jsou naše informace nezávazné. Nepřebíráme za ně záruku. V případě problémů s aplikací Vám rádi pomůžeme.

PŘED POUŽITÍM JE NUTNO PROVÉST PRŮKAZNÍ, RESP. ÚVODNÍ ZKOUŠKY.